

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

LOCTITE® 435™ presenta las siguientes características:

<b>Tecnología</b>	Cianoacrilato
Tipo de química	Cianoacrilato de Etilo
Aspecto (sin curar)	Líquido ligeramente turbio, de incoloro a amarillento <sup>LMS</sup>
Componentes	Monocomponente - Sin mezclado
Viscosidad	Baja
<b>Curado</b>	Humedad
<b>Aplicación</b>	Unión
Sustratos principales	Metales, Plásticos y Cauchos

LOCTITE® 435™ es un adhesivo reforzado con caucho, con resistencia al pelado y flexibilidad mejorada, además de resistencia mayor a los impactos. El producto proporciona una unión rápida en una amplia gama de materiales, entre los que se incluyen los metales, plásticos y elastómeros, así como materiales porosos y absorbentes como madera, papel, cuero y textiles.

**ISO-10993**

LOCTITE® 435™ ha sido probado de acuerdo con los protocolos de prueba de Henkel basados en las norma de biocompatibilidad ISO 10993, como medio para ayudar en la selección de productos para su uso en la industria de dispositivos médicos.

**PROPIEDADES TÍPICAS DEL MATERIAL SIN CURAR**

Peso específico a 25 °C 1,1

Punto de inflamabilidad: consultar la Ficha de Datos de Seguridad

Viscosidad, Cono-Placa, mPa·s (cP):

T<sup>a</sup>: 25 °C, Velocidad de Deformación: 100 a 250<sup>LMS</sup>  
1.000 s<sup>-1</sup>

**CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DE CURADO**

En condiciones normales, la humedad atmosférica inicia el proceso de curado. Aunque la resistencia funcional completa se desarrolla en relativamente poco tiempo, el curado continua durante, al menos, 24 horas antes de alcanzar su máxima resistencia a productos químicos/disolventes.

**Velocidad de curado según el sustrato**

La velocidad de curado depende del sustrato. La siguiente tabla muestra el tiempo de fijación alcanzado en diferentes materiales, a 22°C y 50 % de humedad relativa. Este se define como el tiempo hasta desarrollar una resistencia a cortadura de 0,1N/mm<sup>2</sup>.

Tiempo de Fijación, segundos:

Acero (desengrasados)	30 a 45
Aluminio (limpiado con IPA)	≤60 <sup>LMS</sup>
Zinc Bicromatado	90 a 105
Neopreno	30 a 45
Caucho de Nitrilo	<5
SBR	90 a 105
ABS	10 a 20
PVC	60 a 75
Polycarbonato	45 a 60
Fenólico	10 a 20
Epoxi G10	45 a 60
Madera (Roble)	75 a 90
Madera (Balsa)	<5

**Velocidad de curado según la holgura**


La velocidad de curado depende de la holgura de unión. Las líneas de unión delgadas dan, como resultado, velocidades de curado altas. Aumentando la holgura de unión se reduce la velocidad de curado.

**Velocidad de curado según el activador**

Cuando la velocidad de curado es excesivamente lenta debido a grandes holguras, la aplicación de un activador la acelerará. No obstante, esto podría reducir la resistencia final de la unión, por lo que se recomienda realizar ensayos para confirmar el efecto.

**Velocidad de curado según el tiempo**

El siguiente gráfico muestra la resistencia a cortadura desarrollada con el tiempo, a 22°C / 50% HR, sobre varios sustratos, y ensayado según norma ISO 4587.



**PROPIEDADES TÍPICAS DEL MATERIAL CURADO**

Curado durante 24 horas a 22 °C

**Propiedades físicas:**

Coefficiente de dilatación térmica, ISO 11359-2, K <sup>-1</sup>	80×10 <sup>-6</sup>
Coefficiente de conductividad térmica, ISO 8302, W/(m·K)	0,1
Temperatura de Transición Vítrea, ASTM E 831, 130 °C	

**Propiedades eléctricas:**

Resistividad superficial, IEC 60093, Ω	10×10 <sup>15</sup>	
Resistividad volumétrica, IEC 60093, Ω·cm	10×10 <sup>15</sup>	
Resistencia dieléctrica, IEC 60243-1, kV/mm	25	
Constante dieléctrica / Factor de disipación, IEC 60250:		
0,1 kHz	2,65	/
	<0,02	
1 kHz	2,75	/
	<0,02	
10 kHz	2,75	/
	<0,02	

**COMPORTAMIENTO DEL MATERIAL CURADO**

**Propiedades del adhesivo**

Curado durante 24 horas a 22 °C

Resistencia a cortadura en placas, ISO 4587 :

Acero (granallado)	N/mm <sup>2</sup>	19
	(psi)	(2.700)
Aluminio	N/mm <sup>2</sup>	15
	(psi)	(2.200)
Nitrilo	N/mm <sup>2</sup>	0,4
	(psi)	(60)
EPDM	N/mm <sup>2</sup>	0,5
	(psi)	(80)

Resistencia a cortadura en bloque, ISO 13445:

ABS	N/mm <sup>2</sup>	14
	(psi)	(2.000)
PVC	N/mm <sup>2</sup>	9
	(psi)	(1.300)
Policarbonato	N/mm <sup>2</sup>	6
	(psi)	(840)
Fenólico	N/mm <sup>2</sup>	13
	(psi)	(1.800)
Epoxi G10	N/mm <sup>2</sup>	20
	(psi)	(2.900)

Resistencia a la tracción, ISO 6922:

Acero (granallado)	N/mm <sup>2</sup>	30
	(psi)	(4.400)
Buna-N	N/mm <sup>2</sup>	3
	(psi)	(400)

Resistencia a Impacto Lateral, J:

Aluminio	≥4 <sup>LMS</sup>
----------	-------------------

Curado durante 48 horas a 22 °C

Resistencia a cortadura en placas, ISO 4587 :

Acero (granallado)	N/mm <sup>2</sup>	≥15 <sup>LMS</sup>
	(psi)	(≥2.175)

Resistencia a Pelado 180°, ISO 8510-2:

Acero (granallado)	N/mm	4
	(lb/in)	(20)

**RESISTENCIA TÍPICA MEDIOAMBIENTAL**


Curado durante 72 horas a 22 °C

Resistencia a cortadura en placas, ISO 4587 ISO 4587:

Acero (granallado)


**Exposición al Calor (24 h)**

**Ensayado a temperatura**




**Envejecimiento Térmico**

Envejecido a la temperatura indicada y evaluado a 22 °C.



**Envejecimiento Térmico/Resistencia al Calor**

Envejecido en las condiciones indicadas y ensayado a temperatura.



**Resistencia a Productos Químicos/Disolventes**

Envejecido en las condiciones indicadas y ensayado a 22 °C

Medio Operativo	°C	% de resistencia inicial		
		100 h	500 h	1000 h
Aceite de motor	40	100	100	100
Gasolina	22	100	100	90
Etanol	22	100	100	100
Isopropanol	22	100	100	100
Calor/Humedad 95% HR	40	100	100	100

Curado durante 72 horas a 22 °C

Resistencia a cortadura en bloque, ISO 13445:

Policarbonato

**Resistencia a Productos Químicos/Disolventes**

Envejecido en las condiciones indicadas y ensayado @ 22 °C.

		% de resistencia inicial		
Medio Operativo	°C	100 h	500 h	1000 h
Calor/Humedad HR	95% 40	100	100	100

**INFORMACIÓN GENERAL**

**Este producto no está recomendado para uso con oxígeno puro y/o sistemas ricos en oxígeno, y no se debe elegir como sellador de cloro u otros oxidantes fuertes.**

**Para información sobre seguridad en la manipulación de este producto, consultar la Ficha de Datos de Seguridad.**

**Modo de empleo**

1. Para un mejor comportamiento, las superficies a unir deben estar limpias y sin grasa.
2. Este producto se comporta mejor en holguras pequeñas (0,05 mm).
3. El exceso de adhesivo puede eliminarse con disolventes limpiadores de Loctite, nitrometano o acetona.

**Especificaciones de los Productos LOCTITE (LMS)**

De fecha Noviembre-01, 2005. Se dispone de informes de ensayo para cada lote en particular, que incluyen las propiedades indicadas. A fin de ser usados por el cliente, los informes de ensayo LMS incluyen los parámetros de ensayo de control de calidad seleccionados, adecuados a las especificaciones. Asimismo, se realizan controles completos que aseguran la calidad y consistencia del producto. Determinados requisitos de especificaciones del cliente pueden coordinarse a través del departamento de calidad de Henkel.

**Almacenamiento**

Almacenar el producto en sus envases, cerrados y en lugar seco. La información sobre el almacenamiento puede estar indicada en el etiquetado del envase del producto.

**Almacenamiento óptimo: 2 °C a 8 °C. El almacenamiento a temperatura inferior a 2 °C o superior a 8 °C puede afectar de forma adversa a las propiedades del producto.** El material que se extraiga del envase puede resultar contaminado durante su uso. No retornar el producto sobrante al envase original. Henkel Corporation no puede asumir ninguna responsabilidad por el producto que haya sido contaminado o almacenado en otras condiciones distintas a las previamente indicadas. Si se necesita información adicional, por favor contactar con el Departamento Técnico o su Representante local.

**Conversiones**

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$   
 $\text{kV/mm} \times 25,4 = \text{V/mil}$   
 $\text{mm} / 25,4 = \text{"}$   
 $\mu\text{m} / 25,4 = \text{mil}$   
 $\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$   
 $\text{N/mm} \times 5,71 = \text{lb/"}$   
 $\text{N/mm}^2 \times 145 = \text{psi}$   
 $\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$   
 $\text{N} \cdot \text{m} \times 8,851 = \text{lb} \cdot \text{"}$   
 $\text{N} \cdot \text{mm} \times 0,142 = \text{oz} \cdot \text{"}$   
 $\text{mPa} \cdot \text{s} = \text{cP}$

**Exoneración de responsabilidad****Nota:**

La información proporcionada en esta Hoja de Datos Técnicos (HDT), incluyendo las recomendaciones de uso y aplicación del producto, se basan en nuestro conocimiento y experiencia con el producto a la fecha de elaboración de esta HDT. El producto puede tener una gran variedad de aplicaciones y diferentes condiciones de trabajo y aplicación de acuerdo con el medio en que se encuentre, las cuales se encuentran fuera de nuestro control. Por lo tanto, Henkel no será responsable de la idoneidad de nuestro producto en sus procesos y condiciones de producción para el cual se utilice, ni de las aplicaciones o resultados que se esperen del mismo. Recomendamos que lleve a cabo sus propias pruebas para confirmar el funcionamiento de nuestro producto.

Se excluye cualquier responsabilidad sobre la información en la Hoja de Datos Técnicos o en cualquier otra recomendación oral o escrita relativa al producto en cuestión, excepto en los casos en que así se haya acordado expresamente o en caso de muerte o lesiones causados por nuestra negligencia o cualquier otra responsabilidad derivada de las leyes aplicables en materia de productos defectuosos.

**En el caso de que los productos sean suministrados por Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS y Henkel France SA tengan en cuenta también lo siguiente:**

En el caso de que a pesar de ello Henkel fuera considerada responsable en virtud de cualquier fundamento jurídico, la responsabilidad de Henkel en ningún caso superará el importe de la entrega correspondiente.

**En el caso de que los productos sean suministrados por Henkel Colombiana, S.A.S., será de aplicación el siguiente descargo de responsabilidad:**

La información proporcionada en esta Hoja de Datos Técnicos (HDT), incluyendo las recomendaciones de uso y aplicación del producto, se basan en nuestro conocimiento y experiencia con el producto a la fecha de elaboración de esta HDT. Por lo tanto, Henkel no será responsable de la idoneidad de nuestro producto en sus procesos y condiciones de producción para el cual se utilice, ni de las aplicaciones o resultados que se esperen del mismo. Recomendamos que lleve a cabo sus propias pruebas para confirmar el funcionamiento de nuestro producto. Se excluye cualquier responsabilidad sobre la información en la Hoja de Datos Técnicos o en cualquier otra recomendación oral o escrita relativa al producto en cuestión, excepto en los casos en que así se haya acordado expresamente o en caso de muerte o lesiones causados por nuestra negligencia o cualquier otra responsabilidad derivada de las leyes aplicables en materia de productos defectuosos.

**En el caso de que los productos sean suministrados por Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., o Henkel Canada Corporation, será de aplicación el siguiente descargo de responsabilidad:**

Los datos aquí contenidos se facilitan solo para información, y se consideran fiables. No se pueden asumir responsabilidades de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no se tiene control alguno. Es responsabilidad del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción aquí mencionados para sus propios fines, y adoptar las precauciones que sean recomendables para proteger a toda persona o propiedad de los riesgos que pueda entrañar la manipulación y utilización de los productos. A la vista de lo anterior, Henkel Corporation declina específicamente todas las garantías explícitas o implícitas, incluyendo garantías de comercialización o instalación para un propósito en particular, producidas por la venta o uso de productos de Henkel Corporation. Henkel Corporation declina específicamente cualquier responsabilidad por daños de cualquier tipo, incidentales o derivados como consecuencia del uso de los productos, incluyendo la pérdida de ganancias. La exposición aquí ofrecida sobre procesos o composiciones, no debe interpretarse como una afirmación de que estos estén libres de patentes que obran en poder de otras firmas, o que son licencias de Henkel Corporation, que pueden cubrir dichos procesos o composiciones. Se recomienda a cada posible usuario que pruebe la aplicación propuesta antes de su utilización habitual, empleando estos datos como guía. Este producto puede estar cubierto por una o varias patentes estadounidenses o de otras nacionalidades, o por solicitudes.

**Uso de la Marca Registrada**

A no ser que se indique lo contrario, todas las marcas registradas de este documento son marcas de Henkel Corporation en EE.UU. y en cualquier otro lugar. © indica una marca registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU.

Referencia 1.4